

ПОЛНИЛО С/Х

Градежно кварцно полило за општа употреба

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Се применува за подготовка на епоксидна маса за глетување, малтери за конструктивна санација, китови за фугирање или смеси за исполнување на пукнатини и нерамнини на цементни површини во комбинација со епоксидна смола Адингпокс 1 или Адингпокс 1ПВ. Исто така се применува и како посип при изведба на противлизгачки подови од метакрилатни, синтетички смоли и епоксидни премази. Обезбедува подобрен контакт и врска при лепење на плочки врз хидроизолациони премази на полиуретанска или акрилатна основа. Обезбедува подобрен контакт и врска при поставување на битуменска хидроизолација на бетонски мостови. Се користи и за чистење на филтри за базени и за суво пескарење.

СВОЈСТВА

- Природен чист кварцен песок без примеси
- Достапен во повеќе гранулации, просеан и селектиран според големината на зрното
- Одлични механички својства

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Изглед	-	песок боја
Големина на зрно	-	0-0,3mm
	-	0-0,5mm
	-	0,3-0,8 mm
	-	0,5-1,2 mm
	-	1,0-2,0 mm
Тврдина (Mohs)		7
Загуба при жарење	-	<0,3%
Насипна густина	-	1250-1500kg/m ³
Влага	-	< 1%
Содржина на SiO ₂	-	>98%
	-	

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПРИМЕНА КАКО ПОЛНИЛО ЗА ПОДГОТОВКА НА ЕПОКСИДНИ СМЕСИ ЗА КОНСТРУКТИВНА САНАЦИЈА НА БЕТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ, ЗА ГЛЕТУВАЊЕ И ИСПОЛНУВАЊЕ

Епоксидните смеси (глет, малтер, кит) за конструктивна санација, глетување и исполнување се припремаат со мешање на Полнило С/Х во комбинација со епоксидна смола Адингпокс 1 или Адингпокс 1ПВ. Полнило С/Х полека се додава во претходно припремена епоксидната смола Адингпокс 1 или Адингпокс 1ПВ (А+Б) и машински се меша до потполна хомогенизација, се додека не се истисне заробениот воздух. Соодносот на мешање на количините на Адингпокс 1 и Полнило С/Х се одредува во зависност од примената и бараните перформанси.

ПРИМЕНА КАКО ПОСИП ЗА ПРОТИВЛИЗГАЧКИ ПОДОВИ

Полнило С/Х се користи при изведбата на противлизгачки подови со премази Адингпокс 1БП, Адингмаркер П, Адингколор РФ, со цел да се постигне против-лизгачка површина на подовите. Исто така, Полнило С/Х се аплицира на свежо нанесен епоксиден прајмер (Адингпокс 1ПВ) пред поставување (заварување) на битуменски хидроизолационен систем на плочи на мостови. Притоа, Полнило С/Х се нафрла на свежо нанесен завршен премаз во количина во зависност од дефинираната обработка на подот според проектната документација. За оваа намена се користи полило со покрупна гранулација, вообичаено: (0,3-0,8)mm или (0,5-1,2)mm.

ПОТРОШУВАЧКА

Во зависност од примената.

ПАКУВАЊЕ

Натрон вреќи 30 kg.

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална затворена амбалажа, на температура од 5°C до 35°C.

Рок на употреба 36 месеци.

Опасност по здравјето: Информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.