

ИНЈЕКТИНГ К

Адитив за цементни инјекциони смеси, смеси за инјектирање на кабли за преднапрегање, смеси за залевање и репарација

Одговара на EN 934-4

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Се употребува како адитив за подготовка на цементни инјекциони смеси наменети за инјектирање на кабли кај преднапрегнати носачи, инјектирање на геотехнички анкери, инјектирање на пукнатини при санација на бетонски елементи, пополнување на шуплини во почва или карпести маси и др.

СВОЈСТВА

- Го намалува / компензира собирањето на цементната инјекциона смеша или предизвикува блага експанзија;
- Овозможува редукција на водата за припремање на цементните инјекциони смеси;
- Овозможува постигнување на висока флуидност и проток на инјекционата смеша при низок W/C фактор ($W/C < 0.42$);
- Ја намалува или елиминира појавата на издвојување на вода и сегрегација на свежата инјекциона смеша;
- Ги зголемува јакосните карактеристики на стврднатата инјекциона смеша;
- Ја зголемува отпорноста на мраз и соли на инјекционата смеша;
- Во зависност од бараните перформанси, Инјектинг К може да се користи самостојно или во комбинација со адитиви од групата на Суперпластификатори на поликарбоксилатна основа;

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	ДЕКЛАРИРАНИ ВРЕДНОСТИ
Изглед	Сива прашкаста материја
Содржина на хлориди	<0.1%
pH вредност на 2% раствор	11,0-13,0

МЕТОДОЛОГИЈА НА РАБОТА И ДОЗИРАЊЕ

Дозирање: За подготовка на смеша за инјектирање на кабли за преднапрегање, препорачаното дозирање на ИНЈЕКТИНГ К изнесува 4.0 % од масата на цементот. Доколку ИНЈЕКТИНГ К се користи во комбинација со адитиви од групата на суперпластификатори (Суперфлуид 21), дозирањето може да се намали.

Подготовка на инјекционата смеша: Доколку е возможно, ИНЈЕКТИНГ К се меша со цементот во сува постапка, по што се додава определената количина на вода при постојано мешање додека не се добие хомогена смеша без грутки. Доколку во смесата се користи и суперпластификатор, истиот се дозира заедно со водата. Пред да се внесе инјекционата смеша во инјекторот, истата препорачливо е да помине низ сито.

Ефектот на ИНЈЕКТИНГ К може да варира во зависност од употребениот тип на цемент, поради што пред започнување со работата потребно е да се извршат претходни испитувања со цел утврдување на оптималната дозирање на адитив за исполнување на бараните услови на квалитет на инјекционата смеса.

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода, веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќи од 4 и 15 kg.

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5°C до 35°C, заштитен од директно изложување на сонце . Рок на употреба: 12 месеци.

ОЗНАКА ЗА СЕРТИФИЦИРАН ПРОИЗВОД

 2032	
АДИНГ АД Скопје, Новоселски пат (улица 1409) бр.11 1060 Скопје, Северна Македонија 23 GBBA001/1 EN 934-4:2009	
ИНЈЕКТИНГ К Адитив за инјекциона смеса за преднапрегнати кабли EN 934-4	
Течливост по 30 min:	≤ 25 s
Јакост на притисок на 28 дена:	≥ 30 MPa
Крварење по 3h	≤ 2%
Максимална содржина на хлор јони:	0,1%
Максимална содржина на тиоцијанати:	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008 Анекс А1
Максимална содржина на сулфиди:	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008 Анекс А1
Опсег на промена на волумен на 24 h:	-1% ≤ S ≤ 5%
Корозивно однесување:	Содржи компоненти само од EN 934-1:2008 Анекс А1
Опасни супстанции:	Не е утврдено

Опасност по здравјето:

Потребно е да се внимава материјалот да не дојде во контакт со кожа, очи или да дојде до вдишување на материјалот. Во случај на контакт на кожата или очите, потребно е да се измие со вода и сапун. Во случај на контакт со очите, потребно е веднаш да се изврши плакнење со чиста проточна вода, како и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Инјектинг К е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање:

Чистење на остатоци од Инјектинг К се врши со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип отпад. Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна опрема на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.