

ХИДРОКОЛ И

Градежно лепило за израмнување на внатрешни и надворешни површини

ОБЛАСТ НА ПРИМЕНА

Лепило за израмнување на цементни, малтерисани површини и површини од керамички блокови во слој со дебелина од 3-20mm. Хидрокол И може да се вградува во комбинација со безалкална мрежа како армирана сидна облога, како и за пополнување на неконструктивни оштетувања во завршните облоги на конструкцијата.

СВОЈСТВА

- прашкаст материјал, кој се подготвува со вода;
- добра атхезија за подлогата;
- со продолжено време за обработка;
- одлична обработливост;
- добра лепливост и компактност на смесата;
- за внатрешна и надворешна употреба;
- едноставен за подготовка;
- овозможува брза и лесна изведба;
- со фина структура.

ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЈСТВО	МЕТОД	ДЕКЛАРИРАНА ВРЕДНОСТ
Изглед	-	бел прашок
W/M	-	0,21-0,24
Густина на свеж материјал	EN 1015-6	1,4-1,5g/cm ³
Густина на стврднат материјал	EN 1015-10	1,4-1,5g/cm ³
Дебелина на еден слој	-	3- 20mm
Отворено време за работа	-	≥3h
Температура на подлогата и воздухот при вградување	-	5-35°C
Употреба, на 20°C и релативна влажност на воздухот од 50-60%	-	по 24h

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗВЕДБА

ПОГОТОВКА НА ПОДЛОГАТА

Подлогата треба да биде здрава, чиста, без маснотии, прашина и без лабилни делови. Пред нанесување подлогата треба да се навлажни со вода.

ВГРАДУВАЊЕ

Хидрокол И се подготвува со 5,0-6,0l вода за вреќа од 25kg и се меша со електричен мешач до потполно воедначување. Нанесувањето е со мистрија, глетарка или со шпактла во слој од 3-20mm. Температурата при вградување треба да биде од 5-35°C.

Во зависност од дебелината на слојот, по сушење на Хидрокол И, доколку е потребно површината може дополнително да се обработи со стругање.

ПОТРОШУВАЧКА

За слој од 1mm: 1,1 kg/m²

Страна 1 од 2

ЧИСТЕЊЕ

Алатот и опремата се чистат со вода веднаш по употребата.

ПАКУВАЊЕ

Вентил вреќи од 25kg

СКЛАДИРАЊЕ

Во оригинална, затворена амбалажа, во суви простории, на температура од 5-35°C. Рок на употреба: 12 месеци.

Опасност по здравјето: Потребно е да се избегнува контакт на производот со кожата и вдишување на прашкастиот материјал. Материјалот не е токсичен, но при ненадеен контакт, во случај да се контаминираат површини на кожата, истите места треба веднаш да се измијат со вода и сапун. Ако материјалот прсне во очи, потребно е веднаш да се исплакнат со многу вода и да се побара медицинска помош. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Пожар: Хидрокол И е незапалив. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.

Чистење и депонирање: Неврзани остатоци од Хидрокол И се чистат со вода. Старата искористена амбалажа потребно е да се депонира според локалните прописи и регулативи за тој тип на отпад.

Препорачуваме начинот на нанесување и потребните количини да се приспособат кон условите на објектот, како и задолжителна примена на соодветна опрема. Дополнителни информации се дадени во Безбедносниот лист на производот.