

ADINGPOKS I

Niskoviskozna dvokomponentna epoksidna smola za injektiranje

OBLAST PRIMENE

Prilikom sanacije betonskih i AB betonskih konstrukcija, za popunjavanje pukotina u konstrukciji nalivanjem i injektiranjem pod pritiskom koristi se Adingoks I. Time se uspostavlja konstruktivna veza između betonskih elemenata i vraća nosivost konstrukcije koja se sanira. Pored toga, materijal stvara efikasnu barijeru koja sprečava prodiranje vode u pukotine. Zbog niskog viskoziteta, Adingpoks I se koristi za nalivanje i injektiranje pukotina širine većih od 0,1 mm.

Adingpoks I se uobičajeno koristi za sanaciju betonskih konstrukcija na inženjerskim i infrastrukturnim objektima, hidrotehničkim konstrukcijama i industrijskim objektima izloženim hemijskoj agresiji (npr. mostovi, tuneli, rezervoari, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, lučki objekti itd.).

OSOBINE

- Dvokomponentna smola niskog viskoziteta;
- Ne sadrži rastvarače;
- Odlična adhezija na suve i vlažne podlove;
- Visoka pritisna čvrstoća;
- Visoka hemijska i mehanička otpornost;
- Vodonepropusn;
- Mogućnost primene sa injektiranjem.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KARAKTERISTIKA	METODA	DEKLARISANA VREDNOST
Izgled	-	
A komponenta	-	providna viskozna tečnost
B komponenta	-	providna viskozna tečnost
Odnos mešanja	-	A:B=2:1
Zapreminska masa	EN ISO 2811-11	≈1,10 g/cm ³
Čvrstoća pri pritisku nakon 7 dana	EN 12190	≥40 MPa
nakon 28 dana		≥50 MPa
Čvrstoća pri savijanje	EN 12190	≥30 MPa
Adhezivna čvrstoća (veza)	EN 1542	≥2 MPa
Otvoreno vreme za rad (pot life) na t=23°C	EN ISO 9514	30-60 minuti

METODOLOGIJA UGRAĐIVANJA:

1. PRIPREMA PODLOGE

Pukotine koji se tretiraju sa Adingpoks I treba da budu čiste, bez ulja, prašine ili zadržane vode. Pre nanošenja preporučuje se čišćenje komprimovanim vazduhom. Ukoliko se nalivanje/injektiranje vrši na ploči ili AB platnu u kojoj se pojavljuju pukotine kroz ceo betonski presek, potrebno ih je obraditi sa jedne strane (donja strana ploča) kako bi se spričilo curenje epoksidne smole tokom ugradnje. Zatvaranje pukotina u betonskoj ploči vrši se epoksidnim malterom, ili odgovarajućim cementno-polimernim sanacionim malterom. Temperatura podlove na kojoj se vrši zalivanje, kao i vazduha treba da bude u rasponu od +10°C do +30° C.

2. UGRAĐIVANJE

PRIPREMA MATERIJALA

Materijal se priprema tako što se komponente A i B prvo pomešaju odvojeno, a zatim se mešaju dok se ne homogenizuju. Komponente A i B se mešaju u tačno definisanom odnosu sporim električnim mikserom (maksimalno do 300 obrtaja u minuti) kako bi se izbeglo prodiranje vazduha u smešu.

INJEKTIRANJE PUKOTINA

Adingpoks I se može ugraditi ubrizgavanjem pod pritiskom pomoću injekcione pumpe za jednokomponentne materijale (u okviru otvorenog radnog vremena proizvoda). Ubrizgavanje se vrši kroz pakere, koji su opremljeni nepovratnom mlaznicom. Pakeri se postavljaju u rupe izbušene direktno u pukotini ili pod uglom - pri čemu paker mora da preseče pukotinu. Nakon postavljanja paker-a, pukotinu je potrebno zatvoriti epoksidnim kitom kako bi se sprečilo curenje materijala tokom injektiranja. Udaljenost na kojoj se postavljaju pakeri zavisi od širine i dubine pukotine. Najbolji rezultati se postižu kada se injektiranje izvodi u nekoliko faza. Za bolju kontrolu efekta injektiranja mogu se ostaviti kontrolne pukotine kroz koje će se pratiti prodor smole kroz pukotine.

Za vertikalne pukotine, Adingpoks I se ubrizgava kontinuirano od najnižeg paker-a pa na gore kako bi se sprečilo da vazduh bude „zarobljen“ u pukotinu. Pritisak pod kojim se vrši injektiranje potrebno je prilagoditi vrsti konstrukcije kako bi se izbegla dodatna oštećenja betona.

HORIZONTALNO ZALIVANJE

Prilikom sanacije horizontalnih betonskih elemenata, Adingpoks I se može primeniti direktnim zalivanjem u pukotine, gravitacijom (bez pritiska). Preporučuje se otvaranje (proširivanje) pukotina na gornjoj strani ploče koja se sanira kako bi smola lakše prodrila u samu pukotinu.

POTROŠNJA

Potrošnja Adingpoks I je $\approx 1,10 \text{ g/cm}^3$

ČIŠĆENJE

Alat i oprema se odmah nakon upotrebe čiste sa Rastvarač-om P.

PAKOVANJE

U setu A+B - 3,30 kg.

U setu A+B - 18,00 kg.

SKLADIŠTENJE

U originalnoj zatvorenoj ambalaži, u suvim prostorijama, na temperaturi od 10°C do 30°C. Rok upotrebe 9 meseci

Opasnost po zdravlje: Neophodno je izbegavati kontakt proizvoda sa kožom ili očima, kao i direktno udisanje prilikom mešanja komponenti A i B. U slučaju kontakta, proizvod treba odmah ukloniti suvom krpom ili lagano navlažiti Rastvaračem P, a zatim dobro oprati područje čistom vodom i sapunom. Ako materijal prsne u očima, odmah ih treba isprati čistom vodom i potražiti medicinsku pomoć. Neophodno je obezbediti ventilaciju prostorija u kojima se radi sa smolama i rastvaračima.

Zapaljivost: Informacije su date u Bezbednosnom listu proizvoda.

Čišćenje i deponovanje: Nevezani ostaci Adingpok I se čiste Rastvaračem P, a staru iskorišćenu ambalažu treba odložiti u skladu sa lokalnim propisima i propisima za tu vrstu otpada. Preporučujemo način primene i potrebne količine da se prilagode uslovima objekta, kao i obaveznu primenu adekvatne opreme. Dodatne informacije su date u Bezbednosnom listu proizvoda.