

DEKLARATË PËR VETITË

Sipas Rregullativës (BE/EU) nr. 305/2011

Nr. GOAC0XX/6

ADINGPOKS AKVA 1B



1. Numri unik i identifikimit të llojit të produktit:

GOAC0XX

2. Dedikimi i përdorimit:

EN 1504-2:ZA.1d, EN 1504-2:ZA.1e, EN 1504-2:ZA.1f dhe EN 1504-2:ZA.1g, veshje epoksi me bazë uji për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit nga depërtimi, për rritja e rezistencës fizike dhe kimike të sipërfaqeve të betonit.

Ky produkt është menduar për:

- Mbrojtja e sipërfaqes kundër depërtimit – Metoda 1.3 sipas EN 1504-2 (Metoda 1.3 sipas EN 1504-9)
- Kontrolli i lagështisë – Metoda 2.2 sipas EN 1504-2 (Metoda 2.3 sipas EN 1504-9)
- Rritja e rezistencës – Metoda 8.2 sipas EN 1504-2 (Metoda 8.3 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca fizike – Metoda 5.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 5.1 sipas EN 1504-9)
- Rezistenca kimike – Metoda 6.1 sipas EN 1504-2 (Metoda 6.1 sipas EN 1504-9)

3. Prodhuesi:

ADING AD Skopje, Novoselski pat (ul. 1409) nu. 11, 1060 Shkupi, Maqedonia e Veriut

4. Përfaqësuesi i autorizuar:

/

5. Sistemi/et për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së pronave (AVCP):

Sistemi 2+

6a. Standardi i harmonizuar:

EN 1504-2:2004

Organi i verifikimit:

Instituti Ndërtimor për Hulumtime Shkencore - R. e Bullgarisë ИСНИ (Научноизследователски строителен институт), Sofje 1618, bul. "Nikola Petkov" № 86 – organi i njoftuar për prodhimet ndërtimore me numër identifikimi NB 2032 nga Regjistri i Komisionit Evropian ka kryer mbikëqyrjen fillestare të prodhimit dhe kontrollin e prodhimit të fabrikës dhe kryen monitorimin, vlerësimin dhe notimin e vazhdueshëm të kontrollit të prodhimit në fabrikë sipas sistemit 2+ dhe lëshoi [një Certifikatë konformiteti me kontrollin e prodhimit në fabrikë](#).

7. Vetitë e deklaruara:

Karakteristika thelbësore	Vetitë	Specifikacioni i harmonizuar teknik
Përshkueshmëria e CO ₂	S _D > 50 m	EN 1504-2:2004
Përshkueshmëria e avujt e ujit	Klasës I, S _D < 5 m	
Absorbimi kapilar	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}	
Forca ngjytëse me testi i tërheqjes	≥ 2,0 N/mm ²	
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës II ≥ 10 Nm Nuk ka çarje apo shtrembërim	
Rezistenca ndaj gërryerjes	< 3000 mg	
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Klasa I: 3 ditë pa presion ≤ 50% ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH ₃ COOH; 20% H ₂ SO ₄ ; 20% NaOH; 20% NaCl	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës B – s1, d0	
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar	

Vetitë e prodhimit të përkatës janë në përputhje me vetitë e deklaruara. Kjo Deklaratë për vetitë është shtypur në përputhje me Rregullativën BE nr. 305/2011, nën përgjegjësinë strikte të prodhuesit të identifikuar në pikën 3.



Për dhe në emër të prodhuesit, nënshkruar nga:

Drejtori i Përgjithshëm,

Zoran Petrovski

Shkup, 07.02.2024

CE SHENJËZIM

Aneks i Deklaratës në cilësinë nr. GOAC0XX/6



2032

ADING AD Shkupi,
 Novoselski pat (ul 1409) nu.11
 1060 Shkupi, Maqedonia e Veriut

19

GOAC0XX/6

EN 1504-2:2004

ADINGPOKS AKVA 1B

Veshje epoksi me bazë uji me dy përbërës për mbrojtjen e sipërfaqes së betonit nga depërtimet, për rritjen e rezistencës fizike dhe kimike të sipërfaqeve të betonit

Përshkueshmëria e CO ₂	S _D > 50 m
Përshkueshmëria e avujt e ujit	Klasës I, S _D < 5 m
Absorbimi kapilar	w < 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Forca ngjyëse me testi i tërheqjes	≥ 2,0 N/mm ²
Rezistence ndaj ndikimit	Klasës II ≥ 10 Nm Nuk ka çarje apo shtrembërim
Rezistenca ndaj gërryerjes	< 3000 mg
Rezistenca ndaj ndikimeve të forta kimike	Klasa I: 3 ditë pa presion ≤ 50% ulje e fortësisë Shore pas trajtimit në lëngjet e provës: benzinë; naftë dhe vaj motori; 10% CH ₃ COOH; 20% H ₂ SO ₄ ; 20% NaOH; 20% NaCl
Reagimi ndaj zjarrit	Klasës B – s1, d0
Substancat e rrezikshme	Prona nuk është e përcaktuar

INFORMACIONE PËR MJEDISIN, SHËNDETIN DHE SIGURINË (REACH)

Informatat dhe këshillat për përdorimin e sigurt, ruajtjen në depo apo vendosja e prodhimit kimik janë dhënë në Fletën zyrtare për sigurinë e prodhimit (SDS).

VEREJTJE

Informacioni dhe rekomandimet mënyrën e ruajtjes, magazinimit (ruajtjen në depo) dhe përdorimin e prodhimeve të ADING-ut, janë duke u bazuar në njohuritë dhe përvojën tonë më të mirë. Dallimet në lidhje me substratet e aplikimit dhe kushtet ambientale, nuk janë përfshirë në këtë informacion. Përdoruesi duhet të respektojë pajtësitë publike të Fletës së të dhënave teknike për produktin. ADING mban të drejtën të bëjë ndryshime në produktet e veta. E drejta e pronësisë së palëve të treta pajtësitë të respektohet. Të gjitha porosistë pranohen sipas kushteve aktuale të shitjes dhe distribuimit.

DEKLARATË PËR VETITË